



Technisches Datenblatt
Sparte Flexible Verpackungen
selbstklebende Dokumententaschen
3-Rand-Siegelung

Stand: 23.03.2017

Produktbeschreibung:	selbstklebende Dokumententasche 3-Rand-Siegelung „docuFIX® classic“ oder „docuFIX®-special classic“		
Produktaufbau:	- LDPE / HDPE transparent - Hotmeltklebstoff - 1-seitig silikonisiertes Kraftpapier weiß		
Technische Werte:	<u>Folie LDPE:</u> 3-Schicht-Coextrusionsfolie 35 µm ± 10 % entspiegelt, Barcodelesbar Reißfestigkeit längs: > 20 N/mm² DIN EN ISO 527 Reißfestigkeit quer: > 20 N/mm² Reißdehnung längs: > 300 % DIN EN ISO 527 Reißdehnung quer: > 500 % <u>Folie HDPE:</u> 1-Schicht-Polyethylenfolie, 20 µm ± 10 % Reißfestigkeit längs: > 50 N/mm² DIN EN ISO 527 Reißfestigkeit quer: > 25 N/mm² Reißdehnung längs: > 250 % DIN EN ISO 527 Reißdehnung quer: > 400 % <u>Papier:</u> einseitig glatt weiß gebleicht Kraftpapier silikonisiert auf der glatten Seite 43 ± 2,0 g/m² ISO 536 Dicke: 57 ± 8 µm ISO 534 Bruchkraft längs: ≥ 3,1 kN/m ISO 1924-3 Bruchkraft quer: ≥ 1,3 kN/m Trennkraft (Tesa 7476) 22 ± 11 N/m FINAT 10 <u>Hotmeltklebstoff:</u> - umweltschonender, lösungsmittelfreier und geruchsneutraler Hotmeltkleber - Temperaturbeständigkeit der aufgeklebten Tasche: +40° C bis -10° C - Verklebbar auf Papier, Pappe, Stahl, Folie, Kunststoff		
Verschluss:	- Anklebeverschluss „docuFIX® classic“ oder - Repetierverschluss „docuFIX®-special classic“ (zum mehrmaligen Öffnen und Schließen)		
Größen:	gemäß Standardlagersortiment „docuFIX®“ oder „docuFIX®-special“		
Lagerfähigkeit:	Bei + 20° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit 2 Jahre ab Herstellungsdatum. Nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.		
Zusammenfassung:	Eine Dokumententasche ist in der Zusammensetzung frei von Lösungsmitteln, die Druckfarbe ist auf Wasserbasis aufgebaut und ebenfalls lösungsmittelfrei. Die Taschen können thermisch, sowie durch geeignetes Recyclingverfahren entsorgt werden. Gesundheitliche Risiken und Gefährdungen bestehen bei der Herstellung und Anwendung nicht.		

**Die technischen Werte stellen Richtwerte dar, die den üblichen Verfahrensschwankungen unterliegen.
Sie befreien nicht von einer Funktionsprüfung.**