

Technisches Datenblatt  
 Technical Data Sheet



<b>Version</b> Version	003-2021	<b>vom</b> of	04.01.2021	<b>ersetzt Version</b> replaces version	002-2020
<b>Bezeichnung</b> Description					
<b>Knochenschutzleinen/Boneguard</b>					
<b>Beschreibung</b> Characterization					
Baumwollgewebe mit oberflächlicher Wachsbehandlung/ Cotton fabric with superficial wax treatment					
<b>Eigenschaften</b> Properties	<b>Einheit</b> Unit	<b>Toleranz</b> Tolerance	<b>Werte/Data</b>		<b>Testmethode</b> Test method
Flächengewicht Substance	g/m <sup>2</sup>	+/-10%	200		
Durchstoßfestigkeit Piercing	N		12-15		
Reißkraft* Rupture strength*	N	+/-2,5 +/-1,3	MD 80 CD 45	ISO 9073-3	
Bruchdehnung* Break elongation*	mm	+/-2,4 +/-8,6	MD 23 CD 29	ISO 9073-3	
Gebrauchstemperatur von/bis Temperature of use from/up to	°C		+3/+23		max. 8/10 Tage days
Funktionalität** Functionality**			max.		24 Monate 24 months
Erstellt am Issued at	07.11.24		Geprüft durch Approved by		QM

Anmerkungen/Remarks :  
 \* MD = Machine direction  
 CD = Cross direction  
 \*\* Feuchtigkeit, extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung sind bei der Lagerung zu vermeiden  
 Humidity, extreme temperatures and direct sunlight during storage has to be avoided

allfo GmbH & Co.KG

(Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig)  
 (This document is made automatically and valid without signature)

allfo GmbH & Co.KG  
 Dieselstraße 9  
 D-87448 Waltenhofen  
 USt-ID: DE181209978  
 Reg.gericht: Kempten HRA 3416

T +49(0)831 540 563-0  
 F +49(0)831 540 563-50  
 info@allfo.de  
 www.allfo.de

HypoVereinsbank Kempten  
 IBAN DE85 7332 0073 0002 0886 90  
 BIC: HYVEDEMM428

Komplementär: allfo Verwaltungs GmbH  
 Sitz: Waltenhofen  
 Registergericht: Kempten HRB 15546  
 Geschäftsführer: Johann Werner Bresele  
 Peter Hotz